产品说明
Product Information

我们提供优质油脂化学品

抗腐蚀防锈自喷蜡：Anrusys™ WX-258

产品简介与应用

Anrusys™ WX-258是一种溶剂基蜡质抗腐蚀剂，适用于底盘、轮胎盖、发动机盖、螺栓紧固件、铰链、焊缝、孔隙和其他内腔内部及接合部的防锈；
它是一种轻薄的、具有微可塑性的雾化喷雾，完全干燥后，抗腐蚀剂会形成一层柔软、防水且呈浅色近乎半透明的薄膜。
抗腐蚀剂能够通过附着在瓶盖上的喷雾管进入狭窄的空间进行防腐剂的喷涂，从而提供高水平的防锈保护。它具有卓越的蠕变性能，能够很好地渗透到需要保护的缝隙中（例如焊缝）。

使用说明

1.基材保持干燥，任何锈迹都应尽可能去除。
2.使用罐子前应用力摇晃，直至能听到托球的声音。
3.均匀喷涂，喷涂时罐体应保持直立。
4.使用喷雾管时，可以在喷雾时缓慢地绕圈移动，以覆盖所有方向。
5.使用环境温度低于10℃会导致蠕变性能降低。

一般信息

该产品不推荐在纯氧和/或富氧系统中使用，也不应被选为氯或其他强氧化材料的密封剂。
关于该产品的安全处理信息，请查阅安全数据表（SDS）。
请仅在通风良好的区域使用。

操作和储存

1.对于所有含蜡型产品，长期存储会导致产生可溶性沉淀。使用前摇匀。
2.如未能一次性用完，请保持罐盖密闭，以避免溶剂挥发。
3..本品宜室内干燥避光处存放，严禁烟火。
4.最佳存储温度10℃-25℃，超出此温度会影响产品性能。
5.使用现场应保持良好通风，操作工应配备防护用品。

包装规格

500ml×24罐。

清除

使用异构烷烃类环保清洗剂可方便地清除蜡膜。

典型数据

项 目	单位	数据	试验方法
外观		乳白色半透明液体	目测
最远喷射距离	cm	> 20	测量
喷雾状态		均匀雾化	目测
干燥时间（20±5℃）	h	< 1	GB/T 1728-2020
盐雾试验	小时	960	SH/T0081
湿热试验	小时	1200	GB/T2361

以上数据为当前产品的典型值，不等同于技术规范

这里所包含的数据仅供参考，并被认为具有可靠性。我们无法对他人采用这些方法所获得的结果承担任何责任，因为我们对他们的方法并无掌控。用户有责任判断此处提及的任何生产方法是否适合其用途，并采取可能必要的预防措施，以保护财产和人员免受可能涉及的危害。鉴于上述情况，同毅公司明确声明，对于公司产品之销售或使用不提供任何明示或暗示之保证，包括但不限于商业适销性或特定用途之适用性之保证。同毅公司明确否认承担任何直接和任何类型的间接损害的责任，包括利润损失。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification,minor variations may occur.No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.