产品说明
Product Information

我们提供优质油脂化学品

蜡膜型防锈剂：VENT- 466

产品简介与应用

该产品为溶剂稀释型蜡质强力防锈油,可形成浅黄色透明有弹性的防护蜡状保护层。该保护层具有一定的抗机械强度和极佳的防锈性能。操作方便、易去除、防锈性优，附着性好，耐低温性能优秀，可透视金属面的加工形状、标记。适用于底盘、轮胎盖、（车身）侧板、发动机盖等内侧、车门坎板、车门、其他内腔内部及接合部等的车体防锈；机械类的出口防锈、补给品等的长期防锈；铸件、锻造品、型钢、棒材、管、其他铁质材的室外防锈保护。防锈时间超过12个月。

产品包装和保质期

1. 170公斤铁桶/25公斤塑料桶/15公斤铁桶。
2. 产品保质期为二年。

清除

使用异构烷烃类环保清洗剂可方便地清除蜡膜。

废弃处置

按危险化学品分类处置。

产品使用

1.使用方法：小型压力喷枪喷涂或刷涂，涂层厚度不小于40μm。
2.干燥方法：30分钟左右指触干燥；常温2～3小时完全干燥或40℃以下热风强制干燥。

注意：作业前确保金属表面清洁干燥。

操作和储存

1. 对于所有含蜡型产品，长期存储会导致产生可溶性沉淀。请尽量用尽整桶或在使用前摇匀。
2. 如未能一次性用完，请保持桶盖密闭，以避免溶剂挥发。
3. 本品宜室内阴凉避光处存放，严禁烟火。 0℃以上存放。
4. 使用现场应保持良好通风，操作工应配备防护用品。

典型数据

项 目	单位	数据	试验方法
密度（40℃）	g/cm^3	0.85	GB/T 1884
闪点（闭口）	℃	> 37	GB/T 261
油膜重量	g/m^2	50	TPS
蒸发残渣 (140℃，3h)	%	55	TPS
盐雾试验	小时	720	SH/T0081
湿热试验	小时	1500	GB/T2361

以上数据为当前产品的典型值，不等同于技术规范

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification,minor variations may occur.No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.